

Carlofon® Korrosionsschutz - Richtwert-Tabelle

Carlofon-Produkt	Farbe	Film-Beschaffenheit				Schichtstärke			Entfernbar mit		Schutzbeständigkeit	
		Ölig	Fettig	Wachs-artig	Lack-artig	Dünn	Medium	Dick	Lösemittel	Alkalischer Reiniger	innen	außen
						bis 25µ	25-100µ	>100µ			Monate	Monate
Aqua-Tec 75	transp. / farblos			X			X		X	X	18	9
4010	transp. / farblos				X				X*			18
Korrotec	transp. / farblos			X		X			X**	X**	18	12
81	transp. / farblos			X			X		X**	X**	24	18
25B	bräunlich / transp.		X			X			X	X	18	4
3641-A	beige			X			X		X**	X**	48	36
3650	gelblich / transp.			X			X		X**	X**	48	24
3654-1	hellbraun			X			X		X**	X**	48	24
ML	braun		X			X			X**	X**	24	12
Hohlraumversiegelung transparent	transparent			X		X			X**	X**	12	36
4942	braun			X				X	X**	X**	72	60
4941	schwarz			X				X	X**	X**	72	60
3850 / 77B	braun			X			X		X**	X**	72	48
Super Wax	schwarz			X				X	X**	X**	60	48
Super-Wax Plus	transparent			X			X		X**	X**	48	36
Super-Unterbodenschutz	schwarz			X				X	X**	X**	60	48
Roststop ZERO	gelblich / transp.			X			X			X	48	24
Penetrant	gelblich / transp.			X			X		X**	X**	48	18
Sealant	braun			X				X	X**	X**	72	60

X Vorzugsweise mit Carlofon-AUTOCLEANER, alternativ entfernbar mit alkalischem Reiniger Carlofon-MULTICLEAN oder Lösemittel, z.B. Carlofon-Silikonentferner.

X* im nicht ausgehärteten Zustand mit Carlofon-AUTOCLEANER entfernen. Das Produkt ist nach Aushärtung nur noch mechanisch entfernbar.

X** Vorzugsweise mit Carlofon-AUTOCLEANER, alternativ entfernbar mit alkalischem Reiniger Carlofon-MULTICLEAN oder Lösemittel, z.B. Carlofon-Silikonentferner.

Ältere Beschichtungen können mechanische Entfernung (z.B. Trockeneisstrahlen) und / oder Nachreinigung der Oberfläche mit Schleifvlies erfordern.

Carlofon-Produkt	Anwendungsbereiche										
	während Arbeitsprozessen	Innen-Lagerung	Außen-Lagerung	Restauration	während Transport	schmierende Wirkung	Wasser-verdrängend	wasser-basierend	Temperatur-beständig	Hohlraum-schutz	Unterboden-schutz
Aqua-Tec 75	X	X	X		X			X		X	
4010			X	X					X bis 200°C	X	
Korrotec		X	X	X	X					X	
81		X	X	X	X						X
25B	X	X			X	X	X				
3641-A		X	X				X			X	
3650		X	X	X	X		X			X	
3654-1		X	X				X			X	
ML		X	X	X	X					X	
Hohlraumversiegelung transparent		X	X		X				X bis 85°C	X	
4942		X	X								X
4941		X	X								X
3850 / 77B			X	X	X						X
Super Wax		X	X								X
Super-Wax Plus		X	X	X					X bis 180°C	X	X
Super-Unterbodenschutz		X	X								X
Roststop ZERO		X	X		X					X	
Penetrant		X	X	X	X		X			X	
Sealant		X	X	X							X